



ORTA KUVVET CİVATA SABİTLEYİCİ OKS-243

ÜRÜN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KULLANIM YERİ

Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı vb. alanlarda güvenle kullanılabilir.

Paslanmaz çelik ve pasif yüzeylerde bile kullanılabilir. Hızlandırıcı veya aktivatör maddelere gerek yoktur.

Mükemmel ortam ve ısı direnci vardır.

Çok geniş uygulamalara uygun üniuersal üründür.

Titreşimler ve darbeler nedeniyle sökölmeýi önler

Mekanik vida kilitleri gibi istenmeyen muhafaza sorunları yoktur.

Son derece dirençli, çok sayıda alkalin çözeltisi, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklıdır. Silikon içermez. Akıllı açma sistemi sayesinde pratiktir, tek elle kullanım sağlar. Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz.

KULLANMA TALİMATI

Yüzey yağdan, gresten ve diğerkirlerden arındırılmış olmalıdır. Kör delikler için diğ boyunca deliğintabanına kadar birkaç damla uygulayın. Açık delikler için vidada somunun oturacağı noktaya birkaç damla uygulayınız.

Sızdırmazlık uygulamalarında ürünü diğ diğ çevresine uygulayın. Orta mukavemetli civata sabitleyici anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının atmosferik oksijen ile temas etmediği koşullarda sertleşir. Sertleşme hızı aynı zamanda metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenmeye devam eder. İki parça arasından diğarı taşan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya genel temizleyici ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.

Pasif malzemeler ise; nikel, çinko, kalay, değerli metaller, minimum bakır ve/veya manganez içeriğine sahip alüminyum, yüksek alaşımlı çelik, oksit ya da kromat kaplamalar, plastik, cam ve seramiktir.



AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET	ARTİKEL NO
---------	---------------	------------

50 ml	12 Adet	6020225
-------	---------	---------

NET AĞIRLIK	BRÜT AĞIRLIK	PALET x KOLİ
-------------	--------------	--------------

50 g	79 g	50x10
------	------	-------

TEKNİK BİLGİ FORMU



ORTA KUVVET CİVATA SABİTLEYİCİ OKS-243

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tip	72.420
Test standardı	JB/T7311-2008
Dış Görünüş	Mavi
Yüzey Kuruma Süresi (dak)	20
Viskozite(pa•s)	1.8
Yok etme anı(N•m)	20
Sökme burulması (N• m)	8
Kullanım özellikleri	Orta Yoğunluklu
Depolama Süresi	İki Yıl
Sıcaklık Aralığı (°C)	-60~+150

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler yer altı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöplere atılmamalıdır. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılan ürün cilt ile temas ederse o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Cilde teması halinde tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği, ilgili uluslararası standartlardaki bilgiler ve araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerindeki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Föyü ve içeriğindeki beyanlar, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı açısından herhangi bir garanti taahhüdü veya benzeri olarak yorumlanamaz.

Bu ürünü amacına uygun kullanmak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Börfh Kimya San. A.Ş. ürünün anormal veya amaç dışı kullanımından veya ürünün yapısından kaynaklanan tehlike ve sonuçlardan doğabilecek zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Veri Sayfası basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyünde yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Börfh Kimya Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

